

# TECHNISCHE FICHE

Versie: 01/2013

## Water cut-off mastic

### 1. Algemeen

Water cut-off mastic is een afdichtingskit bestaande uit één component. Een butylmengsel, met een lage viscositeit en waterafscheidend, ontworpen voor gebruik in combinatie met dak- en afdichtingssystemen. Deze is voornamelijk bedoeld als een afdichtingsproduct tussen verschillende membranen en kan worden aangebracht wanneer het membraan wordt afgewerkt door middel van een samendrukkingsafdichting of als afdichtingsproduct tussen membraan en opstand.

Water cut-off mastic is een extreem kleverig materiaal en deze kleverigheid blijft behouden indien deze wordt gebruikt met samengedrukte afwerkingen.

### 2. Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken

Kleur	Grijs
Vaste stoffen	80%
Vlampunt	4°C Closed Cup
Service temperatuur	-40°C tot 93°C
Specific gravity	1,29
Netto gewicht per worst (0,326 lt)	0,388 kg
Massadichtheid	1,20 – 1,32
Brookfield viscositeit	1.320.000 cps
Soepelh. bij koud weer	Uitstekend
Verpakking	10 tubes per karton
VOC	250 g/l
Reiniging	W-membrane cleaner
Houdbaarheid	1 jaar in ongeopende verpakking

### 3. Waarschuwingen

1. Kijk voor gebruik het bijhorende veiligheidsinformatieblad na voor volledige veiligheidsinformatie.
2. Water Cut-Off Mastic is **ONTVLAMBAAR** Het bevat solventen die bij blootstelling aan warmte, vlammen of vonken kunnen ontbranden of ontploffen. Bewaren en gebruiken op een veilige afstand van warmte, vlammen of vonken. Niet roken tijdens het aanbrengen. Niet gebruiken in een gesloten of onverluchte ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de grond verspreiden naar een afgelegen brandhaard en opflakkeren. Een rood waarschuwingsetiket is vereist voor het transport.
3. Vermijd het inademen van dampen. Hou de verpakking gesloten wanneer deze niet gebruikt wordt. Gebruik gepaste ventilatie. In geval van inademing, ga waar frisse lucht is. Indien geen ademhaling meer, pas kunstmatige beademing toe. Indien ademen moeilijk is, geef zuurstof. Roep onmiddellijk een arts.

4. Indien ingeslikt, **GEEN BRAKEN OPWEKKEN**. Roep onmiddellijk een arts.
5. Vermijd contact met de ogen. Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen. In geval van opspatting in de ogen, deze onmiddellijk spoelen met veel schoon water gedurende minstens 15 minuten. Neem onmiddellijk contact op met een arts.
6. Vermijd contact met de huid. Was de handen grondig na hantering. In geval van contact met de huid, het verontreinigde gedeelte van de huid grondig met water en zeep wassen.
7. Opmerking: speciale solventbestendige Hycron-handschoenen worden aanbevolen bij het gebruiken van dit product om de handen te beschermen tegen irriterende bestanddelen.
8. **NIET GEBRUIKEN** als naadverbinding of als externe afdichting.
9. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen van boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden. Indien de Water cut-off mastic wordt bewaard bij temperaturen onder 15°C, breng deze dan eerst op kamertemperatuur voor gebruik.
10. Indien dit wordt aangebracht in koude, vochtige periodes, is het mogelijk dat de verdamping van solventen veel minder snel gaat waardoor het membraan lichtjes gaat zwellen. Dit probleem is erger indien de Water cut-off wordt aangebracht op een ongewoon dikke laag.
11. **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN**.

## 4. Bedekking

3 m per tube met spoor van 11 mm

## 5. Toepassing

1. Uitsluitend metselwerk, metaal of glas mag worden afgedicht met Water cut-off mastic. Die oppervlakken moeten vrij zijn van vocht, olie, vuil of vreemde materialen.
2. Breng een strook van 11 mm Water cut-off mastic aan tussen de onderlaag en de rand van het membraan.
3. Breng afwerkingsmateriaal aan en maak dit correct vast om een constante samendrukking te krijgen van de Water cut-off mastic.

\* Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product. Deze gegevens en informatie zijn bedoeld als richtlijn en niet als een specificatie of een specificatiebereik, voor om het even welke eigenschap van dit product.

\*\* Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier gerespecteerd.  
We verwijzen tevens naar de geldende WTCB-richtlijnen betreffende platte daken.